

CANALISATIONS DE DISTRIBUTION OU D'EVACUATION DES EAUX

Document technique 08-01 Traditionnel

Chauffage et/ou distribution sanitaire
et/ou distribution d'eau glacée –
Canalisations en PEX

Document technique 08-01 traditionnel projet rev 01
17/04/2023

Établissement public au service de l'innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, exerce quatre activités clés : la recherche, l'expertise, l'évaluation, et la diffusion des connaissances, organisées pour répondre aux enjeux de la transition écologique et énergétique dans le monde de la construction. Son champ de compétences couvre les produits de construction, les bâtiments et leur intégration dans les quartiers et les villes.

Avec plus de 900 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires nationaux, européens et internationaux, le groupe CSTB est au service de l'ensemble des parties prenantes de la construction pour faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent document technique, faite sans l'autorisation du CSTB, est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d'autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont incorporées (article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle). Le présent document a été rédigé sur l'initiative et sous la direction du CSTB qui a recueilli le point de vue de l'ensemble des parties intéressées

© CSTB

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

N° de révision	Date application	Modifications
00	16/11/2018	Actualisation de la présentation et de la référence du document Modifications de fond : Création du document technique suite à la traditionalisation des produits visés par ce présent document
01	<u>17/04/2023</u>	<ul style="list-style-type: none">- <u>Partie 2 Domaines d'application</u>- <u>§3.2 Méthodes d'essais</u>- <u>§3.3 Spécifications</u>- <u>Partie 5 Marquage</u>- <u>§7.1. Essais effectués lors de l'admission et extension au CSTB</u>

Table des matières

1. NORMES	4
1.1. Normes de produits	4
1.2. Normes d'essais	4
1.3. Documents de mises en œuvre associés	5
2. DOMAINES D'APPLICATION	6
3. CARACTERISTIQUES CERTIFIEES ET METHODES D'ESSAIS	8
3.1. Caractéristiques certifiées et optionnelles	8
3.2. Méthodes d'essais	10
3.3. Spécifications	13
4. REGIME DE VERIFICATION	15
5. MARQUAGE	16
5.1. Tubes	16
6. CONTROLES EXERCES PAR LE FABRICANT	17
6.1. Pour les matières premières	17
6.2. Tubes	17
7. MODALITES DE SURVEILLANCE PAR LE CSTB	18
7.1. Essais effectués lors de l'admission et extension au CSTB	18
7.2. Essais effectués lors du suivi au CSTB	19
8. PRELEVEMENT POUR ESSAIS AU CSTB	20
8.1. Prélèvement dans le cas des demandes d'admission ou extension au CSTB.....	20
8.2. Prélèvement dans le cas du suivi au CSTB	20

Les exigences et dispositions précisées dans le présent Document Technique seront mises à jour dans le cas de nouveaux composants ou produits.

1. NORMES

1.1. Normes de produits

NF EN ISO 15875-1 : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide - Polyéthylène réticulé (PE-X) - Partie 1 : généralités

NF EN ISO 15875-2 : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide - Polyéthylène réticulé (PE-X) - Partie 2 : tubes

NF EN ISO 15875-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide - Polyéthylène réticulé (PE-X) - Partie 3 : raccords

NF EN ISO 15875-5 : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide - Polyéthylène réticulé (PE-X) - Partie 5 : aptitude à l'emploi du système

ISO TS 15875-7 : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide - Polyéthylène réticulé (PE-X) - Partie 7 : guide pour l'évaluation de la conformité

1.2. Normes d'essais

NF EN ISO 1167-1 : Tubes, raccords et assemblages en matières thermoplastiques pour le transport des fluides - Détermination de la résistance à la pression interne - Partie 1 : méthode générale

NF EN ISO 1167-2 : Tubes, raccords et assemblages en matières thermoplastiques pour le transport des fluides - Détermination de la résistance à la pression interne - Partie 2 : préparation des éprouvettes tubulaires

NF EN ISO 1167-3 : Tubes, raccords et assemblages en matières thermoplastiques pour le transport des fluides - Détermination de la résistance à la pression interne - Partie 3 : préparation des composants

NF EN ISO 2505 : Tubes en matières thermoplastiques - Retrait longitudinal à chaud - Méthodes d'essai et paramètres

NF EN ISO 3126 : Systèmes de canalisations en plastiques - Composants en plastiques - Détermination des dimensions

NF EN ISO 6259-1 : Tubes en matières thermoplastiques – Détermination des caractéristiques en traction - Partie 1 méthode générale d'essai

ISO 6259-3 : Tubes en matières thermoplastiques – Détermination des caractéristiques en traction – Partie 3 : tubes en polyoléfines

NF EN ISO 10147 : Tubes et raccords en polyéthylène réticulé (PE-X) - Estimation du degré de réticulation par le mesurage du taux de gel

NF EN 728 : Systèmes de canalisations et de gaines en plastique – Tubes et raccords en polyoléfine – Détermination du temps d'induction à l'oxygène

[NF EN ISO 11357-1 : Plastiques – Analyse calorimétrique différentielle \(DSC\) – Partie 1 : Principes généraux](#)

NF EN ISO 11357-6 : Plastiques – Analyse calorimétrique différentielle (DSC) – Partie 6 : Détermination du temps d'induction à l'oxydation (OIT isotherme) et de la température d'induction à l'oxydation (OIT dynamique)

NF EN ISO 527-1 : Plastiques - Détermination des propriétés en traction - Partie 1 : principes généraux

NF EN ISO 3501 : Systèmes de canalisations en plastique – Assemblages mécaniques entre raccords et tubes sous pression – Méthode d'essai de résistance à l'arrachement sous une force longitudinale constante

NF EN ISO 3503 : Systèmes de canalisations en plastique – Assemblages mécaniques entre raccords et tubes sous pression – Méthode d'essai pour l'étanchéité sous pression interne de montages soumis à une courbure

NF EN 12293 : Systèmes de canalisations en plastique - Tubes thermoplastiques et raccords pour installations d'eau chaude et froide sous pression - Méthode d'essai de la résistance des assemblages à des cycles de températures

NF EN 12294 : Systèmes de canalisations en plastique - Systèmes pour installation d'eau chaude et froide sous pression - Méthode d'essai de l'étanchéité sous vide

NF EN 12295 : Systèmes de canalisations en plastique - Tubes thermoplastiques et raccords associés pour installation d'eau chaude et froide sous pression - Méthode d'essai de résistance des assemblages à des cycles de pression

1.3. Documents de mises en œuvre associés

La mise en œuvre doit être effectuée :

- Pour la classe 4 (planchers chauffants) : conformément au DTU 65.14 « Exécution de planchers chauffants à eau chaude ».
- Pour les classes 2 et 5 : conformément au « Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) de mise en œuvre des systèmes de canalisations à base de tubes en matériaux de synthèse - Tubes semi-rigides en couronnes » (Cahier CSTB 2808_V2 – Novembre 2011).

2. DOMAINES D'APPLICATION

Le présent Document Technique vise les applications définies dans le tableau ci-après, ces applications sont extraites de la norme ISO 10508.

Les classes d'application 2, 4 et 5 sont conformes à la norme ISO 10508. Selon cette norme, il est rappelé que, quelle que soit la classe d'application retenue, le système doit également satisfaire au transport d'eau froide à 20 °C pendant 50 ans et une pression de service de 10 bars.

Les tubes en PEX sont de série 5 de la classe dimensionnelle A définie dans la norme NF EN ISO 15875 avec ou sans revêtement(s) extérieur(s) plastique(s).

Il couvre également la classe d'application « Eau glacée » correspondant aux installations de conditionnement d'air et de rafraîchissement dont la température minimale est de 5 °C.

Classes	Régime service	Régime maximal	Régime accidentel	Application type
Classe 2	70 °C 49 ans	80 °C 1 an	95 °C 100 heures	Alimentation en eau chaude et froide sanitaire
Classe 4	20 °C - 2,5 ans et 40 °C - 20 ans et 60 °C - 25 ans	70 °C 2,5 ans	100 °C 100 heures	Radiateurs à basse température, chauffage par le sol
Classe 5	20 °C - 14 ans et 60 °C - 25 ans et 80 °C - 10 ans	90 °C 1an	100 °C 100 heures	Radiateurs à haute température

Pour un système qui ne vise pas la classe 2, le marquage sera complété par la mention 'EAU NON POTABLE'.

Pour un système qui ne vise en classe 4 que le chauffage par le sol, le marquage sera complété par la mention 'PCRBT'.

Les groupes de dimensions sont définis au §4.2.1.2. de la norme ISO/TS 15875-7 :

Groupe de dimensions	Diamètre nominal, dn
1	10 < dn < 63
2	63 ≤ dn < 160

Le titulaire devra sur un cycle de 2 ans produire au minimum une fois dans chaque groupe de dimensions.

Contact avec l'eau potable

Les tubes, raccords, et composants (notamment les joints) doivent respecter la réglementation française en vigueur pour les produits destinés à entrer en contact avec l'eau potable. Ils doivent notamment être titulaires d'une ACS en cours de validité (ou d'une auto déclaration le cas échéant). Ces documents doivent être présentés lors des audits.

3. CARACTERISTIQUES CERTIFIEES ET METHODES D'ESSAIS

3.1. Caractéristiques certifiées et optionnelles

Les caractéristiques répertoriées dans le tableau ci-dessous seront conformes aux spécifications indiquées au paragraphe 3.3.

Caractéristiques optionnelles certifiées

La certification des caractéristiques complémentaires de DURABILITE et FONCTIONNALITE « QB D », « QB F » ou « QB DF » garantit la conformité des produits certifiés QB aux exigences du Guide Technique du CSTB (Cahier 3597_V2). Ces options sont fondées sur une analyse plus approfondie de la durabilité et de l'aptitude à l'emploi de ces produits à travers les essais et les spécifications suivants :

Option « QB D » :

- Essai de traction sur tubes neufs (durabilité)
- Essai de traction sur tubes vieillis (durabilité)
- Résistance à l'oxydation (TIO) (durabilité)

Option « QB F » :

- Circuits expérimentaux de chauffage à 110°C (fonctionnalité)

Option « QB DF » :

Cette option est l'association des 2 options « QB D » et « QB F »

Caractéristiques certifiées	Nature du composant ou système
	Tube PE-X
Caractéristiques dimensionnelles *	X
Taux de gel	X
Caractéristiques en traction (Si option QB D)	X ⁽¹⁾
Caractéristiques en traction après vieillissement (Si option QB D)	X ⁽¹⁾
Résistance à l'oxydation (Si option QB D)	X
Retrait à chaud	X
Stabilité thermique	X
Résistance à la pression	X
Opacité	X
Aptitude à l'emploi	
Pression interne	X
Courbure sous pression interne	X
Arrachement	X
Cycle thermique	X
Pression cyclique	X
Étanchéité sous vide	X
Circuits expérimentaux de chauffage à 110°C (Si option QB F)	X

* : Ces caractéristiques sont certifiées sur la base des vérifications des registres du titulaire et consignées dans le rapport d'audit.

(1) pour tubes PEX sans revêtement.

3.2. Méthodes d'essais

Les conditions de vérification au CSTB des caractéristiques certifiées sont référencées dans les tableaux ci-après.

Caractéristiques certifiées	Tube PE-X
Caractéristiques dimensionnelles	NF EN ISO 3126
Taux de gel	NF EN ISO 10147 (sans BAO) sur copeau
Caractéristiques en traction (Si option QB D)	NF EN ISO 6259-1 - ISO 6259-3 éprouvette type 1 ou 2 pour DN >25 et 1 BA de la NF EN ISO 527 pour DN ≤ 25
Caractéristiques en traction après vieillissement (Si option QB D)	NF EN ISO 6259-1 - ISO 6259-3 éprouvette type 1 ou 2 pour DN >25 et 1 BA de la NF EN ISO 527 pour DN ≤ 25
Résistance à l'oxydation ⁽¹⁾ (Si option QB D)	NF EN 728 <u>et/ou NF EN ISO 11357-1 et -6</u> 200 °C 30 min
Retrait à chaud	1 h pour e ≤ 8 mm 2 h min si 8 mm < e ≤ 16 mm 4 h si e > 16 mm
	120°C en étuve
	2 h min si 8 mm < e ≤ 16 mm
Opacité - Transmittance	ISO 7686 avec l'utilisation d'une sphère d'intégration
Stabilité thermique	NF EN ISO 1167 1-2-3 – à 110 °C
Résistance à la pression 1000 h	NF EN ISO 1167 1-2-3 – à 95 °C
	$\sigma = 4,4 \text{ MPa}$
Aptitude à l'emploi	
Pression interne	NF EN ISO 1167 1-2-3
Courbure sous pression interne	NF EN ISO 3503
Arrachement	NF EN ISO 3501
Cycle thermique	NF EN 12293
Pression cyclique	NF EN 12295
Étanchéité sous vide	NF EN 12294
Circuits expérimentaux de chauffage à 110°C (Si option QB F)	Les circuits expérimentaux seront constitués de tubes et de raccords de différents diamètres représentatifs de la gamme proposée par le demandeur. Dans le cas des raccords à sertir, l'ensemble de la gamme des outillages proposés doit être représenté.

(1) L'essai de référence est celui effectué conformément à la norme NF EN 728

Compléments aux méthodes d'essais

Particularité des tubes polymères avec revêtement extérieur plastique

Le tube de base doit satisfaire aux exigences dimensionnelles de la norme produit correspondante et le(s) revêtement(s) extérieur(s) plastique(s) est un élément rapporté conférant au produit fini une épaisseur de paroi et un diamètre extérieur plus important que ce qui est indiqué dans la norme.

Tableau dimensionnel des tubes de série 5

Dext x épaisseur (mm)	Tubes intérieur PEX (non revêtus)		Tubes avec revêtement(s) extérieur(s) plastique(s)	
	Dext (mm)	Epaisseur (mm)	Dext (mm)	Epaisseur (mm)
12 x 1,1	12 -0 +0,3	1,1 -0 +0,3	12 -0 +0,4	1,1 -0 +0,4
16 x 1,5	16 -0 +0,3	1,5 -0 +0,3	16 -0 +0,4	1,5 -0 +0,4
20 x 1,9	20 -0 +0,3	1,9 -0 +0,3	20 -0 +0,4	1,9 -0 +0,4
25 x 2,3	25 -0 +0,3	2,3 -0 +0,4	25 -0 +0,4	2,3 -0 +0,5
32 x 2,9	32 -0 +0,3	2,9 -0 +0,4	32 -0 +0,4	2,9 -0 +0,5
40 x 3,7	40 -0 +0,4	3,7 -0 +0,5	40 -0 +0,5	3,7 -0 +0,6
50 x 4,6	50 -0 +0,5	4,6 -0 +0,6	50 -0 +0,6	4,6 -0 +0,7
63 x 5,8	63 -0 +0,6	5,8 -0 +0,7	63 -0 +0,7	5,8 -0 +0,8
75 x 6,8	75 -0 +0,7	6,8 -0 +0,8	75 -0 +0,8	6,8 -0 +0,9
90 x 8,2	90 -0 +0,9	8,2 -0 +1,0	90 -0 +1,0	8,2 -0 +1,1
110 x 10,0	110 -0 +1,0	10,0 -0 +1,1	110 -0 +1,1	10,0 -0 +1,2
125 x 11,4	125 -0 +1,2	11,4 -0 +1,2	125 -0 +1,3	11,4 -0 +1,3
140 x 12,7	140 -0 +1,3	12,7 -0 +1,3	140 -0 +1,4	12,7 -0 +1,4
160 x 14,6	160 -0 +1,5	14,6 -0 +1,5	160 -0 +1,6	14,6 -0 +1,6

Cas où le tube fourni comporte un revêtement extérieur plastique

Essais	Tube de base (Sans revêtement)	Tube avec revêtement	Commentaires
NF EN ISO 6259 Détermination des propriétés en traction – Tubes (Si option QB D)	X		
TIO Essais relatifs à la tenue à l'oxydation (Si option QB D)		X	
TRACTION Essais relatifs à la tenue à l'oxydation (Si option QB D)	X		
TIO NF EN 728 ou NF EN ISO 11357 Détermination du temps d'induction à l'oxydation (Si option QB D)	X	X	
NF EN ISO 10147 Tubes en polyéthylène réticulé (PEX) -Détermination du taux de gel	X		
NF EN ISO 2505 Détermination du retrait longitudinal à chaud – Tubes		X	
NF EN ISO 1167 Détermination de la résistance à la pression interne	X	X	Les essais doivent être réalisés en ne relevant que l'épaisseur du tube de base
Résistance des assemblages à des cycles de pression alternée		X	
NF EN ISO 9080 Résistance hydrostatique à long terme de tubes par extrapolation	X	X	Les essais doivent être réalisés en ne relevant que l'épaisseur du tube de base
Stabilité Thermique 110°C 8760h		X	Les essais doivent être réalisés en ne relevant que l'épaisseur du tube de base
Circuit expérimental de chauffage (Si option QB F)		X	
NF EN 12293 Résistance des assemblages à des cycles de température		X	

3.3. Spécifications

		Spécifications
Mesures ou essais	Normes d'essais	PEX
Caractéristiques dimensionnelles	EN ISO 3126	Conforme aux normes produits de la classe considérée
TIO ⁽¹⁾ (Si option QB D)	NF EN 728 <u>et/ou NF EN ISO 11357-1 et -6</u>	Spécification matière déclarée par le fabricant
Caractéristiques en traction (Si option QB D)	NF EN ISO 6259-1 - ISO 6259-3	Spécification matière déclarée par le fabricant
Caractéristiques en traction après vieillissement (Thermo-oxydation) (Si option QB D)	NF EN ISO 6259-1 - ISO 6259-3	Perte d'allongement inférieure à 50 % entre l'allongement initial et l'allongement après 500h eau bouillante puis 100 h en étuve à 160 °C
Taux de gel	NF EN ISO 10147	Peroxyde : > 70% Silane : > 65% Irradiation : > 60%
Stabilité thermique	EN ISO 1167	2.5 MPa-110°C-8760h
Retrait à chaud	EN ISO 2505	120 °C (air) 1 heure < 3 % <u>selon la norme NF EN 15875-2</u>
Opacité - Transmittance	ISO 7686 avec l'utilisation d'une sphère d'intégration	Transmittance < 14%
Résistance à la pression interne	EN ISO 1167	20°C - t > 1h - 95°C - t > 22h - 95°C - t > 165h - 95°C - t > 1000h -

Voir Sigma
tableau ci-
dessous

(1) L'essai de référence est celui effectué conformément à la norme NF EN 728

PRODUITS/ESSAIS	Sigma PEX (MPa)
NORMES PRODUITS	NF EN ISO 15875-2
Pression	
1000h-95°C	4.4
165h-95°C	4.6
22h-95°C	4.7
1h-95°C	4.8
1h-20°C	12

PRODUITS/ESSAIS	PEX
NORMES PRODUITS	NF EN ISO 15875- <u>5</u>
Aptitude à l'emploi	
Pression interne	Partie-5 §4.2
Courbure sous pression interne	Partie-5 §4.3
Arrachement	Partie-5 §4.4
Cycle thermique	Partie-5 §4.5
Pression cyclique	Partie-5 §4.6
Etanchéité sous vide	Partie-5 §4.7
Circuits expérimentaux de chauffage à 110°C 1000h – 4 bar (Si option QB F)	Guide technique

4. REGIME DE VERIFICATION

	12 mois suivant l'admission	Après les 12 mois suivant l'admission
Tubes PE-X	Semestriel	Annuel

5. MARQUAGE

5.1. Tubes

Les tubes doivent être marqués d'une manière indélébile, au moins tous les 2 mètres.

Ce marquage doit comporter au moins les éléments suivants :

- le numéro de la norme,
- le logo QB (ou en toutes lettres) ou « QB D », « QB F » ou « QB DF » si revendiqué suivi des deux dernières parties du numéro de certificat,
- le nom du titulaire ou le distributeur ⁽¹⁾ (nom, sigle ou logo, si sigle ou logo non explicite celui-ci doit être déposé au CSTB) et la dénomination commerciale du produit,
- l'identification de la matière,
- le diamètre nominal et l'épaisseur de paroi nominale,
- les classes d'application (par exemple : 2, 4, 5) complétées de leurs pressions de service correspondantes ⁽²⁾, (par exemple : «[Classe 2 – 6 bar] [Classe 4 – 6 bar] [Classe 5 – 6 bar]», si applicable
- la mention «PCRBT» lorsque seul le chauffage par le sol de la classe 4 est visé si applicable,
- la mention «EAU NON POTABLE» lorsque la classe 2 n'est pas visée, si applicable
- les repères de fabrication permettant la traçabilité comportant au minimum :
- la période de fabrication, au minimum le mois et l'année, en chiffre ou en code,

PCRBT : Plancher Chauffant Rafraichissant Basse Température

6. CONTROLES EXERCES PAR LE FABRICANT

Les contrôles exercés par le fabricant et les mesures des diverses caractéristiques sont effectués selon le plan de contrôle ainsi que les modes opératoires définis dans les normes de référence citées dans le paragraphe 1.1 du présent document technique N°08-01 Traditionnel et au minimum respectent les fréquences définies dans les tableaux ci-dessous :

6.1. Pour les matières premières

Mesures ou essais	Fréquence minimale de prélèvements
Certificat analyse fournisseur	A chaque livraison
TIO ⁽¹⁾ (NF EN 728 <u>et NF EN ISO 11357-1 et -6</u>) (Si option QB D)	A définir par le fabricant

(1) L'essai de référence est celui effectué conformément à la norme NF EN 728

6.2. Tubes

Mesures ou essais	Fréquence minimale de prélèvements
Dimensionnel, marquage, aspect (EN ISO 3126)	1 fois toutes les 8 heures par ligne
Taux de gel (EN ISO 579)	1 fois par 24h et par ligne
Retrait à chaud (EN ISO 2505)	1 fois par semaine et par ligne
Traction (NF EN ISO 6259-1-3) (Si option QB D)	1 fois par semaine et par ligne
Thermo-oxydation (NF EN ISO 6259-1-3) (Si option QB D)	1 fois par semaine et par ligne
Résistance à la pression interne (EN ISO 1167) 95°C - t > 22h - ou 95°C - t > 165h - 95°C - t > 1000h - Sigma donné au §3.3.1.	1 éprouvette par 24h par machine <u>ou</u> 1 éprouvette par semaine par machine 1 éprouvette par an par <u>DN</u>

7. MODALITES DE SURVEILLANCE PAR LE CSTB

7.1. Essais effectués lors de l'admission et extension au CSTB

Pour les gammes de tubes et raccords faisant l'objet de la demande de certification QB 08, le demandeur doit fournir un rapport d'essai de type selon la série des normes EN ISO 15875 établi par un laboratoire indépendant accrédité ISO 17025 pour la réalisation des essais - par un organisme d'accréditation membre de l'EA. Les essais de type à réaliser selon la norme EN ISO 15875 sont listés dans la norme ISO/TS 15875-7.

[MG1] La recevabilité des rapports d'essais est soumise à l'approbation du CSTB.

TUBES

Mesure ou essai	Tube PEX
Caractéristiques dimensionnelles	Tous les types soumis à l'admission
TIO (Si option QB D)	1 essai / matière
Taux de gel	1 essai / matière
Caractéristiques en traction (Si option QB D)	1 essai / matière
Caractéristiques en traction après vieillissement (Si option QB D)	1 essai / matière
Résistance à l'oxydation	1 essai / matière
Retrait à chaud	3 éprouvettes / 1 DN / groupe de dimension
Opacité - Transmittance	1 essai / matière
Résistance à la pression 1000 h 95°C	1 DN / groupe de dimension
Résistance à la pression 165 h 95°C	1 DN / groupe de dimension
Résistance à la pression 22 h 95°C	1 DN / groupe de dimension
Résistance à la pression 1h à 20°C et 95°C	1 DN / groupe de dimension
Stabilité thermique 8760h – 110°C	<u>Un PV d'essai d'un organisme conforme au §7.1 ou 1 essai / matière</u>
<u>Evaluation de la matière 1^{ère}</u>	<u>un PV d'essai d'un organisme conforme au §7.1 et à la NF EN 15875-2 et ISO TS 15875-7</u>

APTITUDE A L'EMPLOI	
PRODUITS/ESSAIS	Tube PEX
Pression interne	un PV d'essai d'un organisme conforme au §7.1
Courbure sous pression interne	un PV d'essai d'un organisme conforme au §7.1
Arrachement	un PV d'essai d'un organisme conforme au §7.1
Cycle thermique	un PV d'essai d'un organisme conforme au §7.1
Pression cyclique	un PV d'essai d'un organisme conforme au §7.1
Etanchéité sous vide	un PV d'essai d'un organisme conforme au §7.1
Circuits expérimentaux de chauffage 110°C 1000h 6 bar (Si option QB F)	1 montage tel que défini ci-dessous*

* Circuits expérimentaux de chauffage : Les circuits expérimentaux seront constitués de tubes et de raccords de différents diamètres représentatifs de la gamme proposée par le demandeur.

Le Traitement des extensions doit être conforme à l'ISO/TS 15875-7 §6.2

7.2. Essais effectués lors du suivi au CSTB

Essais effectués semestriellement

Mesure ou essai	Tube PEX
Caractéristiques dimensionnelles	1 DN
TIO (Si option QB D)	1 essai / matière
Taux de gel	1 essai / matière
Caractéristiques en traction (Si option QB D)	1 essai / matière
Caractéristiques en traction après vieillissement (Si option QB D)	1 essai / matière
Retrait à chaud	1 DN

8. PRELEVEMENT POUR ESSAIS AU CSTB

8.1. Prélèvement dans le cas des demandes d'admission ou extension au CSTB

Le prélèvement des échantillons dans le cas d'une admission ou extension est laissé à l'appréciation du CSTB.

8.2. Prélèvement dans le cas du suivi au CSTB

PE-X -
Tubes
Couronnes 10 à 15 m d'un même DN x e Barres droites 10 à 15 tronçons d'1 m d'un même DN x e