


# EVALUATION TECHNIQUE DE PRODUITS ET MATERIAUX

*Ce document annule et remplace l'Evaluation Technique Préalable de Matériau désignée « ETPM-19/0062 » du 19/09/2019.*

**N° ETPM-19/0062\_V2 du 01/02/2024**

concernant le produit de « Plaques de parement à base de thermoplastique »  
**« KömaDur® WA 631 - 640 - 654 - 690 »**



**Titulaire :** Profine GmbH - International Profile Group  
Zweibrücker Strasse 200  
DE-66954 Pirmasens  
Allemagne

**Usine :** Profine GmbH - International Profile Group  
Zweibrücker Strasse 200  
DE-66954 Pirmasens  
Allemagne

Cette Evaluation Technique comporte 9 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral sauf accord du CSTB.

**AVERTISSEMENT**

Cette Evaluation Technique de Produits et Matériaux, du fait qu'elle ne vise qu'à déterminer des caractéristiques intrinsèques d'un produit ou d'un matériau, n'a pas de valeur d'Avis Technique au sens de l'arrêté modifié du 21 mars 2012. Elle ne dispense pas de vérifier l'aptitude du produit ou matériau à être incorporé dans un ouvrage déterminé, par consultation de documents de références de l'application considérée (NF-DTU, CPT, Avis Technique, ...).

# EVALUATION TECHNIQUE

## 1. Définition succincte

Les plaques de parement à base de U-PVC blanc, semi-rigides, désignées « KömaDur® WA » sont fabriquées par extrusion calandrage, en plusieurs épaisseurs. Chaque plaque comprend une face recto décorative et une face, utile pour contre-collage.

Le nom commercial « KömaDur® » regroupe les compositions « matières » à base de PVC avec la qualité désignée « WA » : il correspond à la fabrication des plaques de parement produites par la société Profine GmbH située à Pirmasens (Allemagne).

La description de la gamme de plaques de parement « KömaDur® WA » est détaillée dans le tableau 1 en fin de Dossier Technique, pour les dimensions commercialisées.

## 2. Identification

Un marquage jet d'encre est réalisé sur la face destinée au collage (face verso) de la plaque de parement et il comporte les indications listées dans le paragraphe §3.3 du Dossier Technique.

## 3. Evaluation technique

L'ensemble des essais réalisés est indiqué en partie B du Dossier Technique.

### 3.1. Caractéristiques de la composition « matières »

Le tableau 2 en fin de Dossier Technique définit les caractéristiques d'identification de chaque composition matières objet de la présente évaluation (ETPM).

### 3.2. Durabilité

L'analyse des essais effectués en laboratoire pour la composition matière à base de PVC-U visée dans la présente évaluation montre que l'on peut compter sur une conservation de l'aspect satisfaisante de la face recto décorative des parements thermoplastiques.

Les dispositions d'autocontrôle, prises par le fabricant sont de nature à assurer la constance de qualité nécessaire à la conservation de l'aspect sans autre entretien qu'un nettoyage périodique.

## 4. Contrôles

Les contrôles réalisés par le fabricant sont décrits aux paragraphes 3.2 du Dossier Technique : ces contrôles sont de nature à assurer une constance de qualité satisfaisante.

La fabrication fait l'objet d'un contrôle annuel par le CSTB portant sur la régularité de la fabrication.

Un prélèvement au hasard d'une plaques de parement constituée par l'une des compositions visées, , dans le présent document est effectué annuellement.

Les compositions « matière » de matériau PVC entrant dans la fabrication des plaques de parement sont identifiées et tout changement concernant leur formulation doit être signalé au CSTB pour le maintien de cette évaluation.

## 5. Conclusions

Les éléments du Dossier Technique n'ont pas fait apparaître d'incompatibilité de nature à écarter l'utilisation des plaques de parement de coloris blanc désignées « KömaDur® WA 5061 coloris 631 » ou « KömaDur® WA 5066 coloris 640 » ou « KömaDur® WA 5062 coloris 654 » ou « KömaDur® WA 5061 coloris 690 » pour la réalisation de systèmes de panneau de remplissage.

Il est rappelé que cette Evaluation Technique de Produits et Matériaux n'a pas pour vocation à couvrir l'ensemble des critères d'aptitude à l'emploi pour chacune des applications envisagées (notamment pour les systèmes de panneau de remplissages). C'est normalement l'objet des DTU et des règles professionnelles pour le domaine traditionnel, et l'objet des Avis Techniques

ou Documents Techniques d'Application, qui pourront être instruits sur la base de la présente Evaluation Technique de Produits et Matériaux et des éventuelles justifications complémentaires nécessaires, pour le domaine non traditionnel.

**Validité jusqu'au : 30 juin 2029**

**Direction « Baies et Vitrages »  
Le Directeur**

**Hubert LAGIER**

# DOSSIER TECHNIQUE ETABLI PAR LE DEMANDEUR

## A. DESCRIPTION

### 1. Généralités

Les plaques de parement à base de U-PVC blanc, semi-rigides, désignées « KömaDur® WA » rassemblent les plaques listées dans le Tableau 1, fabriquées à partir des compositions matières dont les caractéristiques sont présentées dans le Tableau 2. Chaque plaque de parement comprend une face noble décorative (face recto), recouverte d'un film de protection temporaire en polyéthylène et une face utile pour le collage (face verso).

La qualité « WA » correspond à des compositions matières avec des propriétés améliorées de durabilité, de résistance aux chocs, de résistance au feu, de résistance aux agents chimiques et pour des facilités au contre-collage.

Les plaques de parement sont fabriquées par extrusion calandrage, en plusieurs épaisseurs (Cf Tableau 1).

### 2. Matériaux

#### 2.1 Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Le tableau 1 du Dossier Technique liste les dimensions standards fabriquées à partir de chaque composition matières.

Les tolérances sur l'épaisseur varient en fonction de l'épaisseur nominale et elles sont calculées par extrait de la norme NF EN ISO 11833-1 : Septembre 2012 pour les plaques extrudées, à partir de la formule suivante :

$$\pm(0,1 + 0,03 \times \text{épaisseur nominale}).$$

Par exemple : pour une épaisseur nominale de la plaque de parement à 1,35mm, les tolérances en fabrication sont de :  $\pm 0,14\text{mm}$ .

Dans le cas d'autres valeurs plus faibles sur les tolérances d'épaisseur, un contrat de spécifications est établi entre Profine GmbH et le client demandeur : les tolérances sont alors reprises dans l'ordre de fabrication et les documents associés au lot correspondant.

Les tolérances de fabrication standards, sur la largeur et sur la longueur, sont les suivantes :

| Dimensions standards | Tolérances Longueur |   | Tolérances Largeur |  |
|----------------------|---------------------|---|--------------------|--|
| Jusqu'à 500 mm       | +3,0                | / | -1,0               |  |
| De 500 à 1000 mm     | +4,0                | / | -1,0               |  |
| De 1000 à 1500 mm    | +5,0                | / | -1,0               |  |
| De 1500 à 2000 mm    | +6,0                | / | -1,0               |  |
| De 2000 à 2500 mm    | +7,0                | / | -1,0               |  |

La tolérance sur la perpendicularité de la plaque de parement est de : 2mm/m au maximum.

La plage de température d'utilisation conventionnelle et permanente des plaques de parement « KömaDur® WA » est d'environ de -15°C à +60°C.

#### 2.2 Caractéristiques d'identification

Le tableau 2 du Dossier Technique établit les caractéristiques nominales d'identification de la composition matière entrant dans la fabrication des plaques de parement.

Les formulations désignées « KömaDur® WA » listées dans le Tableau 2 correspondent à des compositions matières à base de polychlorure de vinyle (PVC) incorporant des stabilisants à base d'étain.

#### 2.3 Coefficient linéaire de dilatation thermique

La valeur du coefficient linéaire de dilatation thermique pour les compositions matières à base de PVC-U désignées « KömaDur® WA », pour une plage de température de -30°C à +50°C, est d'environ 0,080mm/(m.K).

## 3. Fabrication, contrôles et conditionnement

Les plaques de parement désignées « KömaDur® WA » sont fabriquées par la société Profine GmbH-International Profile Group à Pirmasens (DE).

### 3.1 Fabrication

Le processus de fabrication, des matières premières à la réalisation du produit fini, est géré via un progiciel de gestion intégré conjugué avec un autre système de gestion de la planification de la production : une planification et un ordre de commande en production sont renseignés automatiquement par ces systèmes informatiques après validation des commandes.

Un numéro d'ordre de commande (série de 8 chiffres) accompagne systématiquement la mise en production d'une formulation donnée qui va regrouper le plus souvent possible, plusieurs commandes clients réparties en lots distincts selon la quantité totale de plaques mises en production.

La fabrication d'une plaque de parement comprend les étapes suivantes :

- la réalisation d'un mélange à sec (dry-blend) à partir d'une formulation donnée,
- l'extrusion du mélange sur une ligne d'extrusion équipée d'une filière plate,
- le calandrage de la nappe formée par la filière à l'aide de rouleaux successifs à une épaisseur nominale donnée,
- réalisation de l'aspect de finition sur la face recto, par pressage lors du calandrage par emploi d'un rouleau de finition spécifique (par exemple : finition mat (type M), finition brillante (type G) ou finition semi-brillante (type SM) ou profil en relief (désigné « P »),
- rectification (découpe) des bords latéraux à une largeur donnée,
- marquage jet d'encre de la plaque dans le sens de l'extrusion (sur la face verso),
- dépôt d'un film de protection temporaire sur la face recto (protection temporaire pelable qui peut inclure éventuellement des références et un marquage propre au client),
- découpe à longueur et palettisation.

Un aspect de finition, brillant, mat ou satiné (entre brillant et mat) peut être conféré à la face verso de la plaque mécaniquement via un rouleau de finition calandreur spécifique à l'aspect souhaité. Lors du processus de calandrage, l'aspect induit à la surface peut être évalué par mesure de la réflexion spéculaire et correspondre à des valeurs de brillance (méthode interne pour un angle d'incidence de 60° par rapport à l'horizontale) suivantes :

- o Mat (désigné « M ») : 20±10.
- o Semi-brillant (désigné « SM ») : 40±20.
- o Brillant (désigné « G ») : 80±20.
- o Profil en relief (désigné « P ») : mesure non applicable.

Sur demande, un rainurage longitudinal peut être réalisé à partir d'un cylindre avec un profil spécifique de surface lors du calandrage. Le profil de rainurage est établi par le demandeur et en général, le profil de rainurage est réparti sur la totalité de la largeur de la plaque.

En ce qui concerne le profil de rainurage, pour les formulations listées dans le présent Dossier Technique, l'épaisseur des plaques avant rainurage est d'une épaisseur minimale de 2,50mm et les plaques rainurées résultantes ne comprennent pas d'épaisseur minimale inférieure à 1,20mm.

Lorsque la surface utile de la plaque revêt un profil en relief, le marquage en face verso comprend la lettre « P ».

Les morceaux de plaques non utiles, propres, issues des éventuelles découpes à la longueur et des découpes latérales lors de la mise à la largeur, sont collectés en continu par bandes transporteuses : ces chutes de fabrication sont granulées in situ puis, introduits en continu au mélange à sec.

Il n'y a pas d'autres recyclés incorporés lors de ces fabrications compte-tenu de la spécificité des formulations.

## 3.2 Contrôles

La fabrication des plaques PVC fait l'objet de la part du fabricant, d'un autocontrôle dont les résultats sont consignés.

### 3.2.1 Contrôles à réception des constituants

Les contrôles de chaque lot de matière première sont réalisés par les fournisseurs (fournisseur certifié ISO 9001).

Un certificat de contrôle du fournisseur est envoyé pour chaque lot livré par rapport à la fiche de spécifications établies lors du référencement du fournisseur.

Des contrôles complémentaires sont réalisés par la société Profine GmbH sur les lots de matière première, et selon la nature de la matière première, ce sont :

- o Masse volumique.
- o Fluidité des matières solides (pour la processabilité).
- o Humidité.
- o Qualité des stabilisants à base d'étain par mesure de l'indice de réfraction.

### 3.2.2 Contrôles de la composition matière

Au sein de l'atelier de fabrication du mélange à sec, la fabrication doit satisfaire aux spécifications définies pour la recette (respect des quantités de chaque composant de la recette).

Le contrôle d'une composition matière issue d'un mélangeage (masse d'environ 250kg) doit comporter au minimum, les vérifications ci-après :

| Contrôle                              | Fréquence                                            | Enregistrement                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Colorimétrie : L*, a* et b*<br>deltaE | Les 2 premiers mélanges de la<br>composition matière | Enregistrement disponible dans le<br>système informatique |

Ce contrôle est réalisé sur un échantillon transformé sous forme de plaque à partir d'une prise échantillons dans le mélangeur.

### 3.2.3 Contrôles sur ligne d'extrusion calandrage

Au sein de l'atelier d'extrusion, la fabrication est automatisée et gérée en autocontrôle, par chaque équipe (en 3x8/jour), avec enregistrement informatisé des données.

Les contrôles au minimum, sont les suivants :

| Contrôle                                    | Fréquence                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Etat de surface (points noirs, aspect, ...) | En continu                                                     |
| Couleur et brillance                        | 1 fois par équipe<br><br>Et<br>à chaque changement d'outillage |
| Epaisseur Nominale                          |                                                                |
| Dimensions (largeur, longueur)              |                                                                |
| Planéité                                    |                                                                |
| Equerrage (mesure des 2 diagonales)         |                                                                |
| Retrait                                     | 1 fois par semaine et<br>à chaque changement d'outillage       |
| Conformité du marquage (Cf. §3.3)           | 1 fois par équipe et par commande                              |

### 3.2.4 Contrôles sur ligne d'extrusion calandrage

Les contrôles au minimum par composition matières sont les suivants :

| Contrôle                                                                                                                                 | Fréquence                                                                                                       | Enregistrement                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Masse volumique (en g/cm <sup>3</sup> )<br>selon NF EN ISO 1183-1 / Méthode A                                                            | 1 fois par mois<br><br>et<br><br>par composition<br>matière<br><br>(et en accord avec le<br>plan de production) | Enregistrement<br>disponible dans le<br>système informatique |
| Temps d'induction de la déshydrochloruration (en min)<br>selon NF EN ISO 182-2<br>( ou selon NF EN ISO 182-3 avec courbe de corrélation) |                                                                                                                 |                                                              |
| Coordonnées colorimétriques<br>selon NF ISO 7724-1,2 et 3<br>(Observateur 10° ; Illuminant D65 ; Réflexion spéculaire incluse)           |                                                                                                                 |                                                              |
| Taux de cendres (en %)<br>selon NF EN ISO 3451-5                                                                                         |                                                                                                                 |                                                              |
| Détermination des propriétés en traction<br>selon NF EN ISO 527-1 et 527-2/1A/2                                                          |                                                                                                                 |                                                              |
| $\sigma_y$ (en MPa) : déformation au seuil d'écoulement                                                                                  |                                                                                                                 |                                                              |
| Point VICAT (en °C)<br>selon NF EN ISO 306 / Méthode B50                                                                                 |                                                                                                                 |                                                              |

Ces contrôles sont réalisés sur des échantillons de plaques de parement prélevées au hasard sur un lot de production. Les résultats du contrôle des caractéristiques d'identification en conformité avec les valeurs de référence (aux tolérances près) définies dans le tableau 2 du Dossier Technique pour chacune des compositions matières, sont consignés dans le système informatique.

## 3.3 Marquage

Un marquage jet d'encre est réalisé sur la face non visible (face verso) de la plaque de parement et il comporte au minimum les indications suivantes :

Nom commercial, raison sociale du fabricant et identification du site de fabrication :

« KOMADUR\_WA\_KOE » ;

La référence de la composition matières et l'épaisseur nominale (en mm ; 3 chiffres significatifs) :

par exemple, « 640\_1.35mm » ;

La référence au présent document, avec l'intitulé suivant :

par exemple, « ETPM-PVC\_CSTB » ;

Le N° d'ordre de commande SAP : par exemple, « XXXXXXXX » (série de 8 chiffres) ;

La date et l'heure de production : par exemple, « XX/YY/ZZ\_XX:XX » ;

La qualité de finition de la surface utile (face recto) avec les lettres suivantes : « G » pour brillant, « M » pour mat, « SM » pour semi-mat et « P » pour un relief (type rainurage ou autre).

La fréquence du marquage est adaptée au minimum, à 2 marquages par plaque PVC.

## 3.4 Conditionnement et stockage

### 3.4.1 Conditionnement

Le conditionnement des plaques est automatisé jusqu'à la mise sur palette. En général, la préparation de la palette, les protections et sa finition sont précisées sur l'ordre de production qui peut inclure des dispositions spécifiques au client.

### 3.4.2 Stockage

Lorsqu'elles sont protégées dans leur emballage d'origine non endommagé, les palettes peuvent être stockées à l'air libre.

## 3.5 Entretien

Lavage de la surface noble à l'éponge humide ou à l'eau savonneuse uniquement, suivi d'un rinçage à l'eau.

Toutes précautions doivent être prise lors d'un lavage à l'éponge humide ou du rinçage à l'eau pour ne pas agresser l'aspect de surface.

## B. RESULTATS EXPERIMENTAUX

- **Vieillissement simulé**

- Coloris 640 : Rapport CSTB n°BV12-493 du 16 mai 2012
- Coloris 654 : Rapport CSTB n°BV12-510 du 21 mai 2012
- Coloris 631 : Rapport CSTB n°BV12-486 du 16 mai 2012
- Coloris 690 : Rapport CSTB n°BV16-0819 du 22 juillet 2016

- **Vieillissement naturel**

- Coloris 640, coloris 654 et coloris 631 : Rapport CSTB n°BV13-922 du 1er octobre 2013.
- Coloris 690 : Rapport CSTB n°BV18-0162-1 du 14 juin 2019.

## C. REFERENCES

- La société Profine GmbH-International Profile Group fabrique des plaques thermoplastiques extrudées semi-finies à base PVC depuis plus de 30 ans à travers le monde, pour les marchés de la construction.



# TABLEAUX DU DOSSIER TECHNIQUE

**Tableau 1 – Gamme de plaques de parement « KömaDur® WA »**

| Type                                                                       | Composition      | Finition | Epaisseur nominale <sup>(1)</sup><br>En mm | <sup>(2)</sup> Dimensions standards<br>En mm |          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
|                                                                            |                  |          |                                            | Largeur                                      | Longueur |
| KömaDur® WA                                                                | 5066 coloris 640 | M        | 1,30                                       | 1000                                         | 1000     |
|                                                                            |                  |          | 1,35                                       |                                              |          |
|                                                                            | 5062 coloris 654 | SM       | 1,40                                       |                                              |          |
|                                                                            | 5061 coloris 631 | G        | 1,45                                       | 1500                                         | 2000     |
|                                                                            |                  |          | 1,50                                       |                                              | 3000     |
|                                                                            | 5061 coloris 690 | P        | 1,80                                       |                                              |          |
|                                                                            |                  |          | 2,00                                       |                                              |          |
| (1) D'autres épaisseurs supérieures à 2,00mm sont disponibles sur demande. |                  |          |                                            |                                              |          |
| (2) D'autres dimensions (largeur, longueur) sont disponibles sur demande.  |                  |          |                                            |                                              |          |

**Tableau 2 - Caractéristiques d'identification**

| Caractéristiques d'identification de la composition «<br>matières base PVC-U » entrant dans la fabrication des<br>parements PVC rigides |                                                           |  | Profine GmbH / Références: Kömadur® WA |                                       |                                       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                         | Tolérances                                                |  | WA 5066<br>coloris 640<br>(ton blanc)  | WA 5062<br>coloris 654<br>(ton blanc) | WA 5061<br>coloris 631<br>(ton blanc) | WA 5061<br>coloris 690<br>(ton blanc) |
| Masse volumique (en g/cm <sup>3</sup> )<br>selon NF EN ISO 1183-1 / Méthode A                                                           | ± 0,03                                                    |  | 1,42                                   | 1,43                                  | 1,42                                  | 1,42                                  |
| Point VICAT (en °C)<br>selon NF EN ISO 306 / Méthode B50                                                                                | ± 2                                                       |  | 76,0                                   | 75,0                                  | 75,0                                  | 75,0                                  |
| Taux de cendres (en %)<br>selon NF EN ISO 3451-5                                                                                        | ± 7%                                                      |  | 6,5                                    | 6,5                                   | 5,9                                   | 5,9                                   |
| Temps d'induction de la déshydrochloruration<br>(en min)<br>selon NF EN ISO 182-2                                                       | ± 15%                                                     |  | 49,0                                   | 54,0                                  | 51,0                                  | 54,0                                  |
| Coordonnées colorimétriques<br>selon NF ISO 7724-1,2 et 3<br>(Observateur 10° ; Illuminant D65 ;<br>Réflexion spéculaire incluse)       | L* ±1<br>a* ±0,5<br>b* ±0,8<br>deltaE <sub>ab</sub> ≤ 1,0 |  | 91,51<br>-0,56<br>+1,43                | 94,46<br>-0,95<br>+2,40               | 93,49<br>-0,58<br>+1,97               | 92,48<br>-0,84<br>+2,05               |
| Détermination des propriétés en traction<br>selon NF EN ISO 527-1 et 527-2/1A/2                                                         |                                                           |  |                                        |                                       |                                       |                                       |
| - Contraintes au seuil d'écoulement $\sigma_y$<br>(en MPa)<br>(plaque prise dans le sens de l'extrusion)                                | ± 20%                                                     |  | 48,3                                   | 50,5                                  | 50,0                                  | 50,0                                  |