

CERTIFICATION

Annexe technique de la certification QB02 :

ÉLÉMENTS RÉSISTANTS DE STRUCTURE EN BÉTON

Partie 3
Dalles alvéolées en béton
précontraint



N° d'identification QB02

N° de révision : 05

Date de mise en application : 18/03/2019

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT – ORGANISME CERTIFICATEUR

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB
le futur en construction

SOMMAIRE

1. GENERALITES	3
1.1. OBJET	3
1.2. CONDITIONS D'APPLICATION	3
1.3. EXIGENCE DE TRAÇABILITE	3
2. CARACTERISTIQUES CERTIFIEES.....	3
3. MODALITES ET FREQUENCES DES CONTRÔLES A EFFECTUER PAR LE FABRICANT.....	4
3.1. GENERALITES	4
3.2. CONTROLE DES MATIERES PREMIERES	4
3.2.1. Granulats	4
3.2.2. Ciment	5
3.2.3. Adjuvants.....	5
3.2.4. Eau de gâchage	5
3.2.5. Armatures pour béton précontraint	6
3.2.6. Inserts de levage	6
3.3. CONTROLES EN COURS DE FABRICATION.....	6
3.3.1. Moules	6
3.3.2. Armatures actives pour béton précontraint	6
3.3.3. Béton	7
3.3.4. Caractéristiques géométriques	8
3.3.5. Section transversale.....	8
3.4. JUSTIFICATION DE LA RESISTANCE GARANTIE DU BETON A 28 JOURS : FCK	8
3.5. VERIFICATION DES MATERIELS DE FABRICATION, DE MESURE ET DE CONTROLE.....	9
4. MARQUAGE ET IDENTIFICATION	9
4.1 MARQUAGE	9
4.2 IDENTIFICATION	9
5. STOCKAGE ET TRANSPORT	10
6. DOCUMENTS DE CONTRÔLE, REGISTRES D'ESSAIS	10
7. COMPLEMENTS.....	10

1. GENERALITES

1.1. Objet

La présente annexe technique complète les éléments décrits dans le Référentiel de certification QB – Éléments résistants de structure en béton.

Elle définit les conditions minimales et les modalités de contrôle de la fabrication des dalles alvéolées en béton précontraint.

Dans le cas où le système présenterait des conditions de contrôle particulières non prévues par la présente annexe technique, celles-ci seraient spécifiées dans le DTU, l'Avis Technique (ou le DTA) ou toute évaluation technique collégiale d'un procédé de construction.

1.2. Conditions d'application

Les contrôles internes exercés par le fabricant ont pour but de s'assurer de la qualité des produits qu'il commercialise. L'ensemble de ces documents fait partie du CPU (Contrôle Production Usine) de l'usine. Le CPU devra être validé au moment de l'instruction puis vérifié lors des audits de suivi. Dans le cadre de la Certification QB, ces contrôles représentent l'un des éléments fondamentaux de l'attribution et du maintien de la certification.

Les dalles alvéolées concernées sont des dalles en béton précontraint avec ou sans incorporation d'un isolant dans les alvéoles.

Il est attribué un certificat par usine productrice.

1.3. Exigence de traçabilité

La traçabilité de la production doit être assurée. C'est l'un des points clés du contrôle.

Chaque produit sorti d'usine doit pouvoir être identifié jusqu'au moment de son intégration dans l'ouvrage.

L'ensemble des conditions de sa fabrication et du contrôle exigé par la certification doit pouvoir être retrouvé à partir de l'identification portée sur chaque dalle alvéolée en béton précontraint.

Il faut pouvoir retrouver la date de fabrication, la rotation, la piste et en déduire les armatures utilisées, les enregistrements thermiques (courbe d'étuvage), la composition du béton, l'équipe de fabrication, les résultats des contrôles du laboratoire.

2. CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Conformité aux spécifications de l'Avis Technique (DTA) ou toute évaluation technique collégiale d'un procédé de construction pour chaque type de dalles alvéolées en béton précontraint.

- i. Selon la norme NF EN 1168 en vigueur (► performances attendues du produit conformes à la norme) :
 - Rugosité des surfaces des dalles alvéolées

- ii. Avec un niveau de performance plus exigeant que la norme NF EN 1168 en vigueur :
- Résistance garantie à la compression du béton f_{ck} en MPa pour chaque type de dalle alvéolée.

 - Conformité aux spécifications de l’Avis Technique (ou du DTA) pour chaque type de dalle alvéolée en béton précontraint

3. MODALITES ET FREQUENCES DES CONTRÔLES A EFFECTUER PAR LE FABRICANT

3.1. Généralités

Ces contrôles portent sur :

- les matières premières
- la fabrication et les matériels
- les produits finis

Le fabricant doit avoir mis en place des moyens humains, matériels et organisationnels pour satisfaire à ses propres exigences.

Les contrôles indiqués ci-dessous sont des minima, aussi bien dans leur contenu, que dans leur fréquence.

Le contrôle interne doit être en place depuis au moins trois mois avant l’instruction de la demande de certification au CSTB.

3.2. Contrôle des matières premières

3.2.1. Granulats

Granulométrie

Fuseau granulaire :

Pour chaque granulats entrant dans la composition des bétons concernés, le fabricant a établi le fuseau dans lequel doit se tenir la représentation de chaque granulats afin de connaître les limites d’acceptation ou de refus des livraisons.

Analyse granulométrique :

Il est effectué par le fabricant ou son fournisseur, au moins une analyse granulométrique par semaine (conduite selon les prescriptions de la norme NF EN 12620+A1 : 2008) pour chaque catégorie de granulats et à chaque changement de provenance.

Les résultats de l’ensemble de ces analyses figurent toujours dans les registres.

Equivalent de sable (ES)

Pour chaque sable le fabricant a défini la limite inférieure de l’ES.

Il est effectué (par le fabricant ou son fournisseur) au moins un équivalent de sable par semaine (conduit selon les prescriptions des normes NF EN 933-8+A1 : 2015) pour chaque sable et à chaque changement de provenance.

Les résultats de l'ensemble de ces analyses figurent toujours dans les registres.

Allègements des contrôles des granulats

Dans le cas où le granulat est certifié par la marque NF Granulats ou autre certification reconnue équivalente, le fabricant est dispensé des contrôles des granulats.

Lorsque le producteur est déjà titulaire d'une certification pour des produits autres que ceux visés par le référentiel spécifique au produit, les allègements déjà accordés dans le cadre de l'autre certification sont pris en compte.

Après admission, le CSTB peut autoriser le fabricant à réduire la fréquence de contrôle (analyse granulométrique, teneur en eau et équivalent de sable pour les sables) à un essai au moins trimestriel lorsque le contrat passé avec le(s) fournisseur(s) prévoit le respect des spécifications et la communication au moins hebdomadaire des analyses de contrôle (granulométrie, teneur en eau et pour les sables, équivalent de sable).

3.2.2. Ciment

Le ciment utilisé doit être conforme à la norme NF EN 197-1 en vigueur et certifié dans le cadre de la marque NF liants hydrauliques ou autre certification reconnue équivalente.

Le fabricant conserve dans ses registres la fiche technique correspondant au(x) ciment(s) utilisé(s) ainsi que les résultats d'essais fournis mensuellement par le cimentier et indiquant au moins les caractéristiques physico-chimiques et les résistances mécaniques.

3.2.3. Adjuvants

Les adjuvants utilisés doivent être conformes à la norme NF EN 934-2+A1 : 2012. Lorsqu'ils entrent dans le périmètre de la certification NF, ils doivent être certifié par la marque NF. « Adjuvant pour bétons, mortiers et coulis – produits de cure », ou une autre certification reconnue équivalente. Dans le cas contraire, ils doivent être produits dans des usines de production d'adjuvants titulaires du droit d'usage de la marque NF « Adjuvant pour bétons, mortiers et coulis – produits de cure » ou une certification reconnue équivalente et être couvert par le même système de contrôle de production en sine que ces derniers.

Ils doivent être stockés hors gel.

3.2.4. Eau de gâchage

L'eau utilisée doit être conforme à la norme NF EN 1008 en vigueur ou autre norme reconnue équivalente. Les eaux de puits ou de forage doivent faire l'objet d'une analyse chimique une fois par an. L'analyse n'est pas nécessaire en cas d'utilisation de l'eau du réseau.

3.2.5. Armatures pour béton précontraint

Les armatures de précontrainte utilisées sont choisies parmi les torons et les fils autres que ronds lisses. Elles sont en acier à haute résistance et bénéficient d'une homologation ASQPE (Association pour la Qualification de la Précontrainte et des Equipements des ouvrages) ou équivalent.

Le fabricant conserve dans ses registres les fiches d'homologation ainsi que les bordereaux de livraison des fournisseurs (date, numéro et composition du lot, quantité livrée) et les diagrammes d'effort allongement (indiquant les valeurs extrêmes de la charge à la limite conventionnelle d'élasticité du lot de production dont fait partie le lot de livraison). Le fabricant doit pouvoir retrouver facilement les caractéristiques des armatures utilisées pour chaque produit fabriqué.

Ces armatures doivent être convenablement stockées, à l'abri (si possible dans un local couvert ou sous bâche) et sans contact avec le sol. Elles doivent être protégées de la corrosion, des salissures, des chocs, des étincelles de soudage.

Les valeurs théoriques d'allongement doivent être clairement identifiées à partir des informations données par le fournisseur.

3.2.6. Inserts de levage

Les contrôles doivent être réalisés conformément aux prescriptions du Document Technique DT 02-03.

3.3. Contrôles en cours de fabrication

Le CPU indique le processus de redémarrage d'une production interrompue depuis plus de 3 mois.

3.3.1. Moules

La qualité des moules doit être telle qu'elle permette d'obtenir des produits satisfaisants en dimensionnel, aspect et traitement thermique.

3.3.2. Armatures actives pour béton précontraint

Manutention

Les manutentions entre le lieu de stockage des armatures et leur mise en place dans le moule ne doivent pas altérer les qualités techniques des armatures.

Mise en tension

Les contrôles sont réalisés conformément au Document Technique DT 02-03.

Détension des armatures

Les contrôles sont réalisés conformément au Document Technique DT 02-03.

Rentrée des armatures

Les contrôles sont réalisés conformément au Document Technique DT 02-03.

Coupe des armatures après détension

Les contrôles sont réalisés conformément au Document Technique DT 02-03.

3.3.3. Béton

Composition du béton

Le fabricant a préalablement défini les classes de béton (composition + étuvage) qui correspondent à ses besoins.

- Composition : nature, qualité, origine, dosage des constituants et consistance du béton frais.
- Etuvage : traitement thermique (température, durée)

La valeur f_{cr} est définie pour chaque type de dalle alvéolée.

Matériel de fabrication

Les contrôles sont réalisés conformément au Document Technique DT 02-03.

Confection du béton

Les contrôles sont réalisés conformément au Document Technique DT 02-03.

Manutention et mise en place du béton

Les contrôles sont réalisés conformément au Document Technique DT 02-03.

Contrôle du béton frais

Les contrôles sont réalisés conformément au Document Technique DT 02-03.

Allègement des contrôles du béton (Analyse granulométrique)

Lorsque le producteur est déjà titulaire d'une certification NF ou équivalente pour des produits autres que ceux visés par le référentiel spécifique au produit, les allègements déjà accordés dans le cadre de l'autre certification sont pris en compte.

Après admission, le CSTB peut autoriser le fabricant à réduire la fréquence de contrôle à une analyse par trimestre, si celui-ci pratique la surveillance du dosage en ciment (relevé au moins hebdomadaire et report sur un registre de la valeur de la lecture des bascules).

La fréquence d'une mesure de la teneur en eau par semaine par composition de béton est maintenue.

Traitement thermique du béton

Les contrôles sont réalisés conformément au Document Technique DT 02-03.

Résistance en compression à la détension des armatures

Les contrôles sont réalisés conformément au Document Technique DT 02-03.

Contrôles des produits finis

Les contrôles sont réalisés conformément au Document Technique DT 02-03.

3.3.4. Caractéristiques géométriques

Modalités

Les contrôles sont réalisés conformément au Document Technique DT 02-03.

Exigences

Les contrôles sont réalisés conformément au Document Technique DT 02-03.

Interprétation

Les contrôles sont réalisés conformément au Document Technique DT 02-03.

3.3.5. Section transversale

Modalités

Les contrôles sont réalisés conformément au Document Technique DT 02-03.

Exigences

Les contrôles sont réalisés conformément au Document Technique DT 02-03.

Fissuration

Les contrôles sont réalisés conformément au Document Technique DT 02-03.

3.4. **Justification de la résistance garantie du béton à 28 jours : fck**

Les contrôles sont réalisés conformément au Document Technique DT 02-03.

3.5. Vérification des matériels de fabrication, de mesure et de contrôle

<i>Matériels concernés</i>	<i>Fréquence de l'autocontrôle</i>	<i>Fréquence de vérification par un organisme accrédité au réétalonnage</i>
Matériels de pesage des constituants du béton (centrale à béton)	Semestrielle	Annuelle
Matériels de mise en tension des armatures (manomètres des vérins)	Trimestriel	Annuelle
Matériels de traitement thermique	Semestrielle	Annuelle
Matériels de laboratoire (presses, balances, etc...)	---	Annuelle
Mètres	/	Mètres de classe 2

La qualité des moules doit être telle qu'elle permette d'obtenir des produits satisfaisants en dimensionnel, aspect et traitement thermique :

- planéité, alignement et jonctions du fond des rives
- aptitude au service des dispositifs de chauffage et régulation

Dans le cas de plusieurs silos remplis de ciments différents, on doit mettre en place un système permettant d'éviter des mélanges des ciments (détrompeurs, cadenas, etc...).

4. MARQUAGE ET IDENTIFICATION

4.1 Marquage

100 % des produits certifiés doivent être marqués QB.

Indépendamment du marquage de la certification, chaque dalle alvéolée doit porter l'inscription de la résistance caractéristique certifiée à la compression du béton f_{ck} et, dans le cas où elle est destinée à être associée à une dalle collaborante rapportée (montage composite), la désignation de l'état de surface certifié (cf. CPT III.A.107,31). En outre, dans le cas des éléments présentant un crantage vertical certifié des flancs pour montage parasismique, chaque dalle alvéolée doit porter l'inscription S.

Exemples : 50 pour un montage sans dalle rapportée, avec $f_{ck} = 50$ MPa;
 50 C pour un montage composite, avec $f_{ck} = 50$ MPa et une "surface rendue rugueuse".
 50 C/S pour un montage composite, avec $f_{ck} = 50$ MPa, une « surface rendue rugueuse » et un crantage vertical des flancs pour montage parasismique.

4.2 Identification

Pour tenir compte de l'exigence de traçabilité, le fabricant prend toutes dispositions pour retrouver toutes les informations concernant sa fabrication et son contrôle (se reporter au paragraphe 1.3).

De même le fabricant prend toutes dispositions pour que le repérage des produits par étiquettes soit parfaitement homogène avec celui du plan de pose.

5. STOCKAGE ET TRANSPORT

En usine, le fabricant prend toutes dispositions pour que les produits soient convenablement stockés sur 2 appuis (Sauf disposition contraire définie dans le CPU).
Il fournit les spécifications particulières nécessaires au transporteur et au chantier.

6. DOCUMENTS DE CONTRÔLE, REGISTRES D'ESSAIS

Le fabricant doit mettre en place des feuilles d'enregistrement de contrôle.
Les registres et leur exploitation peuvent être informatisés.
Ils seront prélevés par les auditeurs lors des contrôles en usine.

7. COMPLEMENTS

Recommandations de mise en œuvre

Le fabricant est tenu de rédiger et de diffuser une note de recommandations relative à la mise en œuvre des produits objets de la commande.