

Évaluation Technique Européenne

**ETE-08/0114
du 02 sept 2020**

(Version originale en langue française)

PARTIE GÉNÉRALE

**Organisme d'Évaluation Technique délivrant
l'Évaluation Technique Européenne :**

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(CSTB)

**Dénomination commerciale du produit de
construction :**

Procédé FLASHING

**Famille de produits à laquelle le produit de
construction appartient :**

Code du domaine de produits : 03
Résine polyuréthane-bitume mono-composante
pour emploi en relevé de toiture-terrasse.

Fabricant :

SOPREMA SAS
14, rue de saint nazaire
BP 70215
67025 STRASBOURG CEDEX 1

Usine(s) de fabrication :

SOPREMA SAS
14, rue de saint nazaire
BP 70215
67025 STRASBOURG CEDEX 1

**Cette Évaluation Technique Européenne
contient :**

9 pages incluant 1 Annexe(s) faisant partie
intégrante de cette évaluation

**Cette Évaluation Technique Européenne est
délivrée conformément au Règlement (UE)
n° 305/2011, sur la base du :**

European Assessment Document (EAD)
n° 030155-00-0402 (adopted draft EAD on
march 22 2016) : "ONE COMPONENT
BITUMEN-POLYURETHANE RESIN FOR
FLASHING APPLICATION"

Les traductions de cette Évaluation Technique Européenne dans d'autres langues doivent correspondre entièrement au document d'origine délivré et doivent être identifiées comme telles.

Cette Évaluation Technique Européenne doit être communiquée dans son intégralité, y compris par voie électronique (sauf l'(les) Annexe(s) confidentielle(s) référencées ci-dessus). Cependant, elle peut être reproduite partiellement, avec l'accord écrit du CSTB. Toute reproduction partielle doit être identifiée en tant que telle.


PARTIE SPÉCIFIQUE

1. Description technique du produit

Le système d'étanchéité des relevés est une résine polyuréthane-bitume destinée à être appliquée directement sur des feuilles d'étanchéité de toitures-terrasses bitumineuses.

Ce système d'étanchéité des relevés est composé de :

- 1 couche de résine « ALSAN FLASHING » ou « ALSAN FLASHING JARDIN » (900 g/m²)
- 1 armature « ALSAN TOILE DE RENFORT » placée dans l'angle du relevé de largeur 10 cm minimum
- 1 couche de résine « ALSAN FLASHING » ou « ALSAN FLASHING JARDIN » (700 g/m²)



Les feuilles d'étanchéité bitumineuses employées en partie courante, doivent être marquées CE selon la EN 13 707 ou selon l'ETAG 006 (utilisé comme DEE), et limitées aux emplois suivants :

- Feuille d'étanchéité de toiture fixée mécaniquement.
- Feuille d'étanchéité de toiture collée en semi-indépendance ou en adhérence totale.
- Feuille d'étanchéité sous protection lourde.

Les supports admissibles sont :

- En partie courante :
 - Feuille d'étanchéité bitumineuse avec autoprotection minérale
 - Feuille d'étanchéité bitumineuse avec autoprotection métallique.
 - Feuille d'étanchéité bitumineuse avec finition grésée
 - Feuille d'étanchéité bitumineuse avec finition filmée (film fusible brûlé)
- Sur les reliefs (acrotère, costière métallique)
 - Béton (tout état de surface)
 - Acier

L'épaisseur minimale du système d'étanchéité des relevés appliqué est de 1,2 mm.

NB : La longueur du recouvrement entre le système d'étanchéité des relevés et les parties courantes ou les reliefs sont fonction de la réglementation en vigueur dans le pays.

2. Spécification de l'emploi prévu conformément au Document d'Évaluation Européen applicable (ci-après désigné par DÉE)

Le système d'étanchéité des relevés est destiné à la protection des toitures contre la pénétration des eaux de pluie.

Le kit d'étanchéité de toitures montre certains niveaux de performance conformément l'EAD n°15-03-0155-04.02 qui facilitent son utilisation tout en prenant en compte les exigences nationales.

Dans le dossier technique du fabricant de cette Évaluation Technique Européenne (ETE), le fabricant a donné des informations concernant les supports sur lesquels le système d'étanchéité des relevés peut être appliqué et sur la façon dont ce support doit être préparé.

Les dispositions prises dans la présente Évaluation Technique Européenne sont basées sur une durée de vie présumée de 10 ans, à condition que le kit soit utilisé et entretenu de manière appropriée. Les indications relatives à la durée de vie ne peuvent être interprétées comme une garantie donnée par le fabricant ou par l'Organisme d'Agrément mais ne doivent être considérées que comme un moyen pour choisir les produits appropriés pour la durée de vie économiquement raisonnable attendue des ouvrages.

3. Performances du produit et références aux méthodes utilisées pour leur évaluation

Les performances du kit d'étanchéité liquide de toitures à base de résines en polyuréthane, en relation avec les exigences fondamentales relatives aux ouvrages de construction (désignées ci-après par EFAO), ont été déterminées conformément à l'EAD n°15-03-0155-04.02.

Ces performances, données dans les paragraphes qui suivent, sont valides tant que les composants sont ceux décrits au § 1 et dans l'Annexe 1 de cette ÉTE.

3.1 Résistance mécanique et stabilité (EFAO 1)

Sans objet.

3.2 Sécurité en cas d'incendie (EFAO 2)

Réaction au feu : Performance non évaluée

Tenue au feu extérieur : Performance non évaluée

3.3 Hygiène, santé et environnement (EFAO 3)

3.3.1 Étanchéité à l'eau

Le kit est étanche à l'eau selon le Technical Report EOTA TR 003.

3.3.2 Résistance aux agents de vieillissements

Les performances et propriétés en traction du kit après un vieillissement à la chaleur, aux rayonnements UV en présence d'humidité, et à l'eau sont conservées.

3.3.3 Résistance à la pénétration de racine

Résine ALSAN FLASHING : Performance non évaluée.

Résine ALSAN FLASHING JARDIN : Résistant à la pénétration des racines.

3.3.4 Émission de substances dangereuses

Selon le Technical Report EOTA n° 034, une déclaration écrite a été soumise par le Fabricant.

En plus des clauses spécifiques relatives aux substances dangereuses incluses dans cette ÉTE, il est possible que d'autres exigences s'appliquent aux systèmes d'étanchéité liquide par rapport à son domaine d'application (par exemple, transposition de la législation Européenne et lois nationales, réglementation et dispositions administratives). Afin de respecter les dispositions du Règlement (UE) n° 305/2011, ces exigences doivent aussi être satisfaites lorsque et où elles s'appliquent.

3.4 Sécurité d'utilisation et accessibilité (EFAO 4)

3.4.1 Résistance au vent

L'adhérence du kit sur support béton est > 50kPa.

3.4.2 Résistance à la glissance

Performance non déterminée.

3.5 Protection contre le bruit (EFAO 5)

Sans objet.

3.6 Économie d'énergie et isolation thermique (EFAO 6)

Sans objet.

3.7 Utilisation durable des ressources naturelles (EFAO 7)

Sans objet.

4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (désignées ci-après par EVCP) appliqué, avec références à sa base juridique

Conformément à la Décision 97/556/EC (Décision de la Commission du 14 juillet 1997, L 229 du 20.8.1997, p. 15) modifiée par la Décision 2001/596/EC (Décision de la Commission du 8 janvier 2001, L 209 du 2.8.2001, p. 33)¹, les systèmes d'EVCP donnés dans le tableau suivant s'appliquent :

Produit	Usage prévu	Niveaux ou classes	Système
Kit d'étanchéité de toitures par application liquide en tant que système assemblé	Pour tous usages d'étanchéité de toitures	-	3

Les systèmes d'EVCP sont décrits dans l'Annexe V du Règlement (UE) n° 305/2011, modifié par le Règlement Délégué (UE) n° 568/2014.

5. Détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du système d'EVCP, tels que prévus dans le DÉE applicable

Les détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du système d'EVCP sont précisés dans le plan de contrôle déposé au CSTB.

Délivré à Marne-la-Vallée le 02 sept 2020

par

Stephane GILLIOT, DEIS/ FACET - CSTB

¹ Les Décisions sont publiées au *Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE)* ; voir www.new-lex.europa.eu/oj/direct-access.html.

Applicable à la résine ALSAN FLASHING						
Propriétés	Nombre d'essais / d'éprouvettes	Méthode d'essais	Unité	Résultat		
				Valeur mini	Valeur maxi	Valeur moyenne
État neuf						
Tenue au feu extérieur	Non testé		Aucune performance évaluée			
Réaction au feu	Non testé		Aucune performance évaluée			
Propriété en traction						
Force maximal	5	EN ISO 527-3	MPa	2,6	3,4	3
Allongement			%	344	505	431
Étanchéité	3	TR 003	/	Étanche		
Pliage à basse température	5	EN 1109	°C	-36		
Résistance à la pénétration des racines	Non testé		Aucune performance évaluée			
Adhérence						
Feuille bitumineuse avec film brûlé en surface	5	TR 004	kPa	249	284	269
Feuille bitumineuse avec autoprotection métallique				369	424	401
Feuille bitumineuse grésée				338	498	408
Feuille bitumineuse avec autoprotection minérale				336	421	371
Béton				899	1234	1107
Acier				719	1347	935
Résistance au poinçonnement dynamique						
Feuille bitumineuse avec film brûlé en surface	5	EN 12691 (méthode B)	m	2		
Feuille bitumineuse avec autoprotection métallique						
Feuille bitumineuse grésée						
Feuille bitumineuse avec autoprotection minérale						
Mouvement différentiel du support : - 20°C/500 cycles	1	§ 2.2.7 of EAD n°15-03-0155-04.02.	/	Aucune fissure, déchirure, décollement : Étanche		
Mouvement différentiel entre parties verticales et horizontales	1	§ 2.2.8 of EAD n°15-03-0155-04.02.		Aucune fissure, déchirure, décollement : Étanche		
Essais de compressibilité sur isolants support						
C10 % de l'isolant	3	§ 2.2.9 of EAD n°15-03-0155-04.02.	kPa	81	91	85
C10% sur maquette béton				80	89	84
C10% sur maquette acier				82	95	88
Charge jusqu'à la ruine sur béton				245	267	254
Charge jusqu'à la ruine sur acier				246	>325	>325
Détermination de la résistance au fluage	3	§ 2.2.10 of EAD n°15-03-0155-04.02.	mm	0,0	0,0	0,0
Compatibilité produit / feuille : résistance au pelage						
Feuille bitumineuse avec film brûlé en surface	3	§ 2.2.11 of EAD n°15-03-0155-04.02.	N/50 mm	Feuille bitumineuse avec film brûlé en surface		
Résistance maximale				156	205	181
Résistance moyenne				139	156	145
Feuille bit. avec autoprotection métallique				Feuille bit. avec autoprotection métallique		
Résistance maximale				76	109	89
Résistance moyenne				36	39	38
Feuille bitumineuse grésée				Feuille bitumineuse grésée		
Résistance maximale				222	231	225
Résistance moyenne				156	182	166
Feuille bit. avec autoprotection minérale				Feuille bit. avec autoprotection minérale		
Résistance maximale				271	297	285
Résistance moyenne				235	259	247
Béton				Béton		
Résistance maximale				222	226	224
Résistance moyenne				173	183	178
Acier				Acier		
Résistance maximale				81	166	131
Résistance moyenne				61	119	90

Étanchéité de toitures "ALSAN FLASHING"		ANNEXE 1 (1/4) de l'ETE-08/0114
Système d'étanchéité des relevés		
Caractéristiques du kit "Procedé FLASHING"		

Applicable à la résine ALSAN FLASHING						
Propriétés	Nombre d'essais / d'éprouvettes	Méthode d'essais	Unité	Résultats		
				Valeur mini	Valeur maxi	Valeur moyenne
Résistance au vieillissement à la chaleur (TR 011) pendant 84 jours à 70°C						
Pliage à basse température	5	EN 1109	°C	-36		
Résistance au vieillissement à la chaleur (TR 011) pendant 1 mois à 80°C						
Propriété en traction	5	EN ISO 527-3	MPa	2,3	3,7	3,1
Force maximal			%	459	536	510
Allongement						
Résistance au vieillissement à la chaleur (TR 011) pendant 1 mois à 80°C						
Mouvement différentiel du support : - 20°C/200 cycles	1	§ 2.2.8 of EAD n°15-03-0155-04.02.	/	Aucune fissure, déchirure, décollement : Étanche		
Compatibilité produit / feuille : résistance au pelage						
Feuille bitumineuse avec film brûlé en surface	3	§ 2.2.11 of EAD n°15-03-0155-04.02.	N/50 mm	Feuille bitumineuse avec film brûlé en surface		
Résistance maximale				155	173	167
Résistance moyenne				127	145	134
Feuille bit. avec autoprotection métallique				Feuille bit. avec autoprotection métallique		
Résistance maximale				159	205	178
Résistance moyenne				54	113	89
Feuille bitumineuse grésée				Feuille bitumineuse grésée		
Résistance maximale				198	238	215
Résistance moyenne				159	162	161
Feuille bit. avec autoprotection minérale				Feuille bit. avec autoprotection minérale		
Résistance maximale				246	261	254
Résistance moyenne				221	237	227
Béton				Béton		
Résistance maximale				179	320	242
Résistance moyenne				162	253	207
Acier				Acier		
Résistance maximale				235	270	248
Résistance moyenne				170	204	184
Résistance aux UV (TR 010) pendant 1000h à 60°C						
Pliage à basse température	5	EN 1109	°C	-36		
Résistance au vieillissement à l'eau chaude (TR 012) pendant 30 jours à 60°C						
Résistance au poinçonnement dynamique						
Feuille bitumineuse avec film brûlé en surface	5	EN 12691 (méthode B)	m	2		
Feuille bitumineuse avec autoprotection métallique						
Feuille bitumineuse grésée						
Feuille bitumineuse avec autoprotection minérale						
Compatibilité produit / feuille : résistance au pelage						
Béton	5	§ 2.2.11 of EAD n°15-03-0155-04.02.	N/50 mm	Béton		
Résistance maximale				170	222	197
Résistance moyenne				160	206	183
Acier				Acier		
Résistance maximale				170	217	188
Résistance moyenne				130	163	144

Étanchéité de toitures "ALSAN FLASHING"

Système d'étanchéité des relevés

Caractéristiques du kit "Procédé FLASHING"

ANNEXE 1 (2/4)
de l'ETE-08/0114

Applicable à la résine ALSAN FLASHING JARDIN						
Propriétés	Nombre d'essais / d'éprouvettes	Méthode d'essais	Unité	Résultat		
				Valeur mini	Valeur maxi	Valeur moyenne
New spécimen						
Tenue au feu extérieur	Non testé		Aucune performance évaluée			
Réaction au feu	Non testé		Aucune performance évaluée			
Propriété en traction						
Force maximal	5	EN ISO 527-3	MPa	4,4	5,5	5,1
Allongement			%	418	463	435
Étanchéité	3	TR 003	/	Étanche		
Pliage à basse température	5	EN 1109	°C	-36		
Résistance à la pénétration des racines	6	EN 13 948	/	Aucune pénétration de racine - Étanche		
Adhérence						
Feuille bitumineuse avec film brûlé en surface	5	TR 004	kPa	249	284	269
Feuille bitumineuse avec autoprotection métallique				369	424	401
Feuille bitumineuse grésée				338	498	408
Feuille bitumineuse avec autoprotection minérale				336	421	371
Béton				899	1234	1107
Acier				599	827	752
Résistance au poinçonnement dynamique						
Feuille bitumineuse avec film brûlé en surface	5	EN 12691 (méthode B)	m	2		
Feuille bitumineuse avec autoprotection métallique						
Feuille bitumineuse grésée						
Feuille bitumineuse avec autoprotection minérale						
Mouvement différentiel du support : - 20°C/500 cycles	1	§ 2.2.7 of EAD n°15-03-0155-04.02.	/	Aucune fissure, déchirure, décollement : Étanche		
Mouvement différentiel entre parties verticales et horizontales	1	§ 2.2.8 of EAD n°15-03-0155-04.02.		Aucune fissure, déchirure, décollement : Étanche		
Essais de compressibilité sur isolants support						
C10 % de l'isolant	3	§ 2.2.9 of EAD n°15-03-0155-04.02.	kPa	81	91	85
C10% sur maquette béton				80	89	84
C10% sur maquette acier				82	95	88
Charge jusqu'à la ruine sur béton				245	267	254
Charge jusqu'à la ruine sur acier				246	>325	>325
Détermination de la résistance au fluage	3	§ 2.2.10 of EAD n°15-03-0155-04.02.	mm	0,0	0,0	0,0
Compatibilité produit / feuille : résistance au pelage						
Feuille bitumineuse avec film brûlé en surface	3	§ 2.2.11 of EAD n°15-03-0155-04.02.	N/50 mm	feuille bitumineuse avec film brûlé en surface		
Résistance maximale				99	121	106
Résistance moyenne				62	92	77
Feuille bit. avec autoprotection métallique				Feuille bit. avec autoprotection métallique		
Résistance maximale				136	187	166
Résistance moyenne				98	132	109
Feuille bitumineuse grésée				Feuille bitumineuse grésée		
Résistance maximale				108	115	113
Résistance moyenne				77	85	81
Feuille bit. avec autoprotection minérale				Feuille bit. avec autoprotection minérale		
Résistance maximale				202	242	212
Résistance moyenne				160	218	182
Béton				Béton		
Résistance maximale				163	186	176
Résistance moyenne				125	146	138
Acier				Acier		
Résistance maximale				121	133	130
Résistance moyenne				80	94	88

Étanchéité de toitures "ALSAN FLASHING JARDIN"		ANNEXE 1 (3/4) de l'ETE-08/0114
Système d'étanchéité des relevés		
Caractéristiques du kit "Procedé FLASHING"		

Applicable à la résine ALSAN FLASHING JARDIN						
Propriétés	Nombre d'essais / d'éprouvettes	Méthode d'essais	Unité	Résultats		
				Valeur mini	Valeur maxi	Valeur moyenne
Résistance au vieillissement à la chaleur (TR 011) pendant 84 jours à 70°C						
Pliage à basse température	5	EN 1109	°C	-35		
Propriété en traction						
Force maximal	5	EN ISO 527-3	MPa	4,1	4,5	4,3
Allongement			%	471	495	478
Résistance au vieillissement à la chaleur (TR 011) pendant 1 mois à 80°C						
Mouvement différentiel du support : - 20°C/200 cycles	1	§ 2.2.8 of EAD n°15-03-0155-04.02.	/	Aucune fissure, déchirure, décollement : Étanche		
Compatibilité produit / feuille : résistance au pelage						
Feuille bitumineuse avec film brûlé en surface	3	§ 2.2.11 of EAD n°15-03-0155-04.02.	N/50 mm	feuille bitumineuse avec film brûlé en surface		
Résistance maximale				155	173	167
Résistance moyenne				127	145	134
Feuille bit. avec autoprotection métallique				Feuille bit. avec autoprotection métallique		
Résistance maximale				159	205	178
Résistance moyenne				54	113	89
Feuille bitumineuse grésée				Feuille bitumineuse grésée		
Résistance maximale				198	238	215
Résistance moyenne				159	162	161
Feuille bit. avec autoprotection minérale				Feuille bit. avec autoprotection minérale		
Résistance maximale				246	261	254
Résistance moyenne				221	237	227
Béton				Béton		
Résistance maximale				292	325	306
Résistance moyenne				195	274	234
Acier				Acier		
Résistance maximale				118	178	144
Résistance moyenne				80	113	97
Résistance aux UV (TR 010) pendant 1000h à 60°C						
Pliage à basse température	5	EN 1109	°C	-36		
Propriété en traction						
Force maximal	5	NF EN ISO 527-3	MPa	3,9	4,8	4,5
Allongement			%	471	495	478
Résistance au vieillissement à l'eau chaude (TR 012) pendant 30 jours à 60°C						
Résistance au poinçonnement dynamique						
Feuille bitumineuse avec film brûlé en surface	5	EN 12691 (méthode B)	m	2		
Feuille bitumineuse avec autoprotection métallique						
Feuille bitumineuse grésée						
Feuille bitumineuse avec autoprotection minérale						
Compatibilité produit / feuille : résistance au pelage						
Béton	5	§ 2.2.11 of EAD n°15-03-0155-04.02.	N/50 mm	Béton		
Résistance maximale				224	250	237
Résistance moyenne				rupture cohésive		
Acier				Acier		
Résistance maximale				207	228	219
Résistance moyenne				rupture cohésive		

Étanchéité de toitures "ALSAN FLASHING JARDIN"
Système d'étanchéité des relevés
Caractéristiques du kit "Procédé FLASHING"
ANNEXE 1 (4/4)

de l'ETE-08/0114

